

<i>Typ dokumentu</i>	<i>Kód</i>	<i>Platnost do</i>	<i>Verze</i>
Technický list	Z-200/0082.01	31.12.2024	01

<i>Milmar ID</i>	<i>Specifikace materiálu / produktu</i>
TT100	Tkaná agrotexilie 100 g

	<i>Metoda</i>	<i>Jednotka</i>	
Plošná hmotnost	ČSN EN 965	g/m <sup>2</sup>	100 ± 5%
Pevnost – podélný směr	ČSN EN ISO 10319	kN/m	20 -2
Pevnost – příčný směr	ČSN EN ISO 10319	kN/m	14 -1,4
Tažnost - podélný směr	ČSN EN ISO 10319	%	13 ±3
Tažnost - příčný směr	ČSN EN ISO 10319	%	12 ±3
CBR test	ČSN EN ISO 12236	N	2350 -300
Propustnost vody	ČSN EN ISO 11058	l/s.m <sup>2</sup>	19
Velikost otvorů	ČSN EN ISO 12956	μm	20 ±7

*Poznámka*

*Jménem společnosti Milmar, spol. s r.o.*



Milan Polouček, jednatel

*Výše uvedené údaje vycházejí ze znalostí dostupných v době tisku a mohou podléhat změnám v důsledku změn výrobních metod. Údaje jsou uváděny pouze jako typické hodnoty, a proto by neměly být brány jako záruka provedení. Milmar, spol. s r.o. si vyhrazuje právo vylepšit produkt a upravit specifikaci bez dalšího upozornění.*